



## FICHE TECHNIQUE

### SOUS COUCHE PE

### SAP 25 / 2

**Mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées expansée sans CFC ni HCFC,  
Closed cells polyethylene foam, non reticulate, CFC and HCFC free.**

Caracteristiques	Valeur	Norme
Epaisseur / Thickness	<b>2 mm +/- 10 %</b>	
Densité mousse / Foam Density	<b>18 Kg/m<sup>3</sup> +/-15%</b>	ISO 845
Coloris / Colors	<b>Blanc / White</b>	
Réduction des bruits d'impact /Reduction of impact sound (mesuré avec un plancher flottant stratifié de 8 mm) (measured with a floating laminate floor of 8 mm)	<b><math>\Delta L_w = -19</math> dB</b> Rapport d'essais N° 404/15/37/1 du 23/02/15	NF EN ISO 10 140
Résistance thermique /Thermal resistance Compatible avec chauffage au sol / Compatible with underfloor heating	<b>0,06 m<sup>2</sup>K/W</b>	NF EN 12667
Dimensions Rouleau / Dimensions Rollen	<b>+/- (1 m X 20 ml)= 20 m<sup>2</sup></b>	

Les informations et caractéristiques de cette fiche sont présumées exactes et de bonne foi, cependant, elles n'impliquent aucune obligation.  
Informations and technicals data are presumed meanwhile, Sapronit couldn't be responsible for usage and informations provide.

SAPRONIT S.A. – ZI – F67130 WISCHES – Tél +33 (0)3 88 47 55 66 – Fax +33 (0)3 88 47 32 60 - Email : [info@sapronit.com](mailto:info@sapronit.com)  
Capital de 192.000 € - SIRET 677 280 869 000 12 - APE 2229A - R.C. SAVERNE 677 280 869B - Nr. idt. FR 12 677 280 869

SAPRONIT PROCESS SAS – Zac Satolas Green –F 69330 PUSIGNAN - Tél +33 (0)4 72 02 59 80 – Fax +33 (0)4 78 80 39 26 - Email : [info@sapronit.com](mailto:info@sapronit.com)  
Capital de 205.020 € - SIRET 335 144 606 00050 - APE 2229A - R.C.S. LYON 335 144 606 - N.r. Idt. FR 21 335 144 606

INTERNET : [www.sapronit.com](http://www.sapronit.com)